CALCIBAT GRANITE

Revêtement minéral à la vraie chaux – Mat minéral

Classification afnor : T30.808 Famille 1 classe 1b (moins de 5% de matières organiques)

CALCIBAT GRANITE est un revêtement minéral en phase aqueuse pour la façade, la décoration extérieure et intérieure d'aspect sablé.

PERFORMANCES PRINCIPALES

-Facilité d'emploi
-Très grande perméabilité à la vapeur d'eau
-Très grande adhérence au support
-Grande polyvalence
-Réaction avec le support - pétrification
-COV = 0g/L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition en blanc

LIANT : Chaux aérienne (Tradical 98)
Constituant solide : Chaux et charges minérales
ES pondéral : 86% +/- 3
d: 1,47+/-0,05
Aspect en pot: pâte thixotrope et granuleuse

Séchage : -sec au toucher : 3 heures
- recouvrable : 5 heures

Application en 1 à 2 couches
– Rendement 400 à 600g/m²

DESTINATION

CALCIBAT GRANITE s'applique sur tout support minéral légèrement humidifié et propre tel que ciment et dérivés – plâtre et dérivés - mortiers à base de liant hydraulique – anciennes peintures silicate ou à la chaux bien adhérente - enduits minéraux. Le cas échéant, appliquer d'abord la sous couche CALCIPRIM sur support courant ou CALCIFIX sur support hétérogène.

PREPARATION DE FOND

Les supports doivent être sains, légèrement humidifier et propres en conformités avec les DTU en vigueur, en respectant les règles de l'art.
Toutes traces de micro-organisme doivent être éliminées.
Dans le cadre d'un nettoyage haute pression attendre un délai suffisant pour le séchage.

MODE D'EMPLOI

Se reporter aux caractéristiques techniques,
S'applique à la brosse, au rouleau, au couteau à enduire...
Nettoyage du matériel à l'eau après usage.
Travailler par façade entière et lot de la même provenance.

CONDITIONNEMENT

15L – 10L – 2,5L

TEINTES

Réalisées à partir de pigments minéraux

REMARQUES

Conservation à l'abri du gel, 12 mois dans l'emballage d'origine non entamé.
Ne pas appliquer au dessous de 5°C et au dessus de 30°C.
Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.
Il existe comme pour tous revêtements minéraux un tendance à l'épaississement au stockage, cet épaississement est normal et réversible par agitation.

BATIPEINT SUD
ZI LES BROUES – 34190 GANGES
batipeintsud@wanadoo.fr
tel 04.67.73.90.50 / fax 04.67.73.51.70